



NECURON® K4

технические данные

1/1

2х компонентный полиуретановый клей для NECURON® - моделирующих материалов специально создан для NECURON® 480

соотношение смеси А к В: 2 к 1 (весовая единица)

цвет: оранжевый (похож на NECURON®480)

вязкость смеси: 80 mPas (при прибл. 25°C)

Обработка:

срок годности клея:	прибл. 3-5 минут
время отверждения:	18 - 24 часов при 20°C

Перед работой с клеем компонент-А должен быть хорошо размешан. удостоверьтесь в том что компонент-А гомогенизирован. Перед смешиванием клей должен иметь температуру 20°C. Оба компонента должны быть смешаны в правильном соотношении, затем 20 секунд помешать. Намажьте клей на обе стороны плит и спрессуйте их. Чтобы получить оптимальный результат, оставьте плиты спрессованными в течении процесса высыхания.

Удостоверьтесь что на поверхности мест которые вы хотите склеить нет пыли. Клей нужно наносить тонким и равномерным слоем.

дальнейшая обработка: через 15-30 минут возможно, при повышенной температуре можно ускорить процес высыхания. При реакции комнатная температура не должна быть ниже 20°C.

Эффективность: 1,2 продажной единицы можно склеить две плиты

Срок годности: В хорошо закрытой упаковке и в сухом помещении клей годен 6 месяцев.

Упаковка: 0,5 кг компонент А
0,25 кг компонент В